



## Flexa Grondverf voor Buiten

**Een matte, hoogvullende grondverf voor en buiten op basis van oplosmiddelarme (=high solid) alkydhars.**

### Toepassing:

Geschikt als grondverf voor buiten op hout en bestaande terpentineverdunbare dekkende verf- of beits lagen.

### Producteigenschappen:

Hoog vullend;  
Vochtregulerend.

### Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	10 uur	5 uur
Overschilderbaar:	48 uur	24 uur
Schuurbaar:	48 uur	24 uur
Doorgehard:	7 dagen	4 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur, beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Glansgraad: Mat.

Droge laagdikte in systeem: Onbehandeld hout = 2 lagen = 100 µm.  
Behandeld hout = 1 laag = 50 µm.

Duurzaamheid: Mede van invloed op de duurzaamheid zijn onder meer de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.

Rendement: Ca. 10 m<sup>2</sup>/ltr. bij een droge laagdikte van 45-50 µm.  
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

### Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast	Rol	Spuit
Reinigen gereedschap / verdunning:	Varkenshaar	Lakvilt	Luchtspuit
Spuitdruk:	Terpentine	Terpentine	Wasbenzine
Spuitopening:			3-5 bar
			1,5-2 mm

## Flexa Grondverf voor Buiten

### System informatie:

Onbehandeld hout:

1. Ontvetten met wasbenzine.  
Hardhout (Teak, Meranti e.d.) ontvetten met Thinner.  
Afzelia reinigen met water en ammonia.
2. Schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
3. Opnieuw ontvetten.
4. Eén laag Flexa Grondverf voor buiten aanbrengen.  
Na droging glad schuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
5. Zonodig plamuren met Alabastine Lakplamuur.  
Na droging gladschuren en stofvrij maken.
6. Opnieuw één laag Flexa Grondverf voor buiten aanbrengen.  
Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
7. Afwerken met elke terpentineverdunbare Flexa lak.

Dekkende  
verf- of beitslagen:

1. Bestaande acryllagen volledig verwijderen.  
Slechte delen verwijderen met Flexa Afbijt, een verfschraper of grof schuren.
2. Intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger.
3. Het kale hout voorbehandelen, zoals genoemd onder nieuw hout.
4. De intacte laag dof schuren met korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. De overgangen rondverlopend schuren naar het blanke hout.
5. Het kale hout gronden met één laag Flexa Grondverf voor buiten.  
Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
6. Zonodig plamuren met Alabastine Lakplamuur.  
Na droging glad schuren en stofvrij maken.
7. Gehele object voorzien van één laag Flexa Grondverf voor buiten.  
Na droging gladschuren met schuurpapier, korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
8. Afwerken met elke terpentineverdunbare Flexa lak.



## Flexa Grondverf voor Buiten

### Aanvullende informatie

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking.

Kleur: Wit.

Verpakking: 0,75L.

**Informatie:** Bezoek: [www.flexa.nl](http://www.flexa.nl)  
Mail uw vraag naar: [info@flexa.nl](mailto:info@flexa.nl)  
Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

### Milieu en Veiligheid

**Milieu:** Flexa Grondverf voor buiten bevat géén loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

**Veiligheid:** Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.