



Flexa Creations lak zijdeglans

Een zijdeglanzende, waterverdunbare aflak voor binnen en buiten.
Op basis van een polyurethaan gemodificeerde alkydemulsie.

Toepassing:

Geschikt voor binnen en buiten. Voor hout, metaal en kunststof. Zoals kozijnen, deuren en gebruiksvoorwerpen.

Producteigenschappen:

Zijdeglanslak
Makkelijk verwerkbaar
Lange open tijd
Snelle droging en doorharding
Goede kantendekking
Niet vergelend
Kras- en stootvast

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik:

Goed roeren
Product is gebruiksklaar

Droging:

	10°C	20°C
Stofdroog:	4 uur	2 uur
Schuurbaar:	14 uur	7 uur
Overschilderbaar:	14 uur	7 uur
Doorgehard:	7 dagen	4 dagen

De laagdikte van de natte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur des te langer de droogtijd. Maar ook, hoe dikker de verflaag des te langer de droogtijd.

Bij temperaturen beneden de 8°C dit product niet verwerken.

Glansgraad:

Zijdeglans (ca. 30-40 Gloss Units, meethoek 60°)

Droge laagdikte in systeem:

Onbehandeld hout = 2 lagen = 60 µm;
Behandeld hout = 1-2 lagen = 30-60 µm.

Duurzaamheid:

Ca. 3-4 jaar bij voldoende laagdikte. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m. de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.

Rendement:

12 m²/litr. = 30 µm droge laagdikte.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.



Flexa Creations lak zijdeglans

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast	Roller	
	Acrylkwast	Lakvilt	
Reinigen gereedschap	Water	Water	r
% Verdunning	0-5%	0-5%	
Type verdunning	Water	Water	

Systeeminformatie:

- Onbehandeld hout
1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Hardhout (Teak, Meranti, e.d.) ontvetten met Thinner. Afzelia reinigen met water en ammonia.
 2. Schuren met schuurpapier, korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen, scherpe hoeken en randen afronden.
 3. Opnieuw ontvetten.
 4. Daarna één laag Flexa Creations grondverf aanbrengen.
 5. Zonodig plamuren met Alabastine Llakplamuur.
 6. Opnieuw één laag Flexa Creations grondverf aanbrengen.
 7. Tot slot afwerken met één à twee lagen Flexa Creations lak zijdeglans. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of een kunststof schuurspons.
- Dekkende verf- of beitslagen:
1. Slecht hechtende delen verwijderen met Flexa Afbijt, een verfschraper of grof schuren.
 2. Intacte lagen reinigen met Alabastine Verfreiniger en water.
 3. Het kale hout voorbehandelen, zoals genoemd onder Hout (punt 1 t/m 6).
 4. De intacte laag dof schuren met schuurpapier, korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
 5. Vervolgens één laag Flexa Creations grondverf aanbrengen.
 6. Afwerken met twee lagen Flexa Creations lak zijdeglans. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of een kunststof schuurspons.
- Kunststof: (Hard)
1. Ontvetten met thinner of Alabastine Verfreiniger en water.
 2. Kunststof schuren met fijn schuurpapier, korrelgrote P280-P320 en stofvrij maken.
 3. Opnieuw ontvetten.
 4. Daarna één laag Flexa Grondverf voor Kunststof aanbrengen.
 5. Schuren met schuurpapier, korrelgrote P280-P320 en stofvrij maken.
 6. Afwerken met twee lagen maximaal 5% verdunde Flexa Creations lak zijdeglans. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of een kunststof schuurspons.



Flexa Creations lak zijdeglans

- Metaal:
1. Ontroesten met schuurpapier korrelgrote P24-P36 of staalborstels.
 2. Stofvrij maken en ontvetten met wasbenzine.
 3. Direct na ontroesten en ontvetten één laag Flexa grondverf voor Metaal aanbrengen.
 4. Na droging een tweede laag Flexa grondverf voor Metaal aanbrengen.
 5. Afwerken met twee lagen Flexa Creations Lak Zijdeglans. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of een kunststof schuurspons.

Aanvullende informatie

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking.
Vorstvrij bewaren.

Kleur: Zie de Flexa Colors-waaier.

Verpakking: 750ml RM en 500 ml en 1 ltr. (MM), 2.5L (alleen W05),

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

Milieu en veiligheid

Milieu: Flexa Creations lak zijdeglans bevat géén loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.