

DECOLTRAN HOUTVEREDELING

- Productomschrijving** : Een impregnerende transparante houtbescherming voor naald- en loofhoutsoorten.
- Toepassing** : Op nieuw en reeds behandeld houtwerk buiten.
- Voornaamste kenmerken** :
- Sterke indringing in het hout.
 - Geringe filmvorming.
 - Ademend

Eigenschappen

- Basis** : gemodificeerde alkydhars
- Kleur** : Blank en een selectie houtkleuren
- Dichtheid 20°C** : 0,85 kg/dm³
- Laagdikte** : 15 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Kleefvrij na ca. 5 uur
- Overschilderbaar** : na ca. 24 uur
- Glans** : halfmat
- Vastestofgehalte** : ca. 25 vol%
- Theor.rendement** : 16m² per liter bij 15 mu. droog
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorst-vrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
- Reinigingsverd.** : Verdunner 3210

Verwerkingsmethoden

Kwast / roller

- Verdunning : Bij voorkeur niet verdunnen
- Ondergrond en laagdikte beïnvloeden in grote mate de kleur.*

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming** : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming** : draag indien nodig een bril

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

- Hout** Nieuw werk : Voor een optimaal resultaat dient het vochtgehalte van het hout max 18 % te zijn. Scherpe kanten afronden.
- Hout** Bestaand werk : Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

OPLOS MIDDELRĪJK

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl. De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.