



## Flexa Creations lak hoogglans

**Een hoogglanzende waterverdunbare aflak voor binnen en buiten. Op basis van een polyurethaan gemodificeerde alkydemulsie.**

### Toepassing:

Geschikt voor binnen en buiten. Voor hout, metaal en harde PVC. Zoals kozijnen, deuren en gebruiksvoorwerpen.

### Producteigenschappen:

Hoogglanslak  
Makkelijk verwerkbaar  
Lange open tijd  
Hoge laagdiktevrijheid  
Snelle droging en doorharding  
Extra dekkraft.  
Uitstekende vloei  
Kras- en stootvast

### Productinformatie:

#### Aanwijzingen voor gebruik:

Goed roeren  
Product is gebruiksklaar

#### Droging:

	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Schuurbaar:	16 uur	8 uur
Overschilderbaar:	16 uur	8 uur
Doorgehard:	7 dagen	4 dagen

De laagdikte van de natte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur des te langer de droogtijd. Maar ook, hoe dikker de verflaag des te langer de droogtijd.

Bij temperaturen beneden de 8°C dit product niet verwerken.

#### Glansgraad:

Hoogglans  $\geq 70$  G.U./ 20°.

#### Droge laagdikte in systeem:

Onbehandeld hout = 2 lagen = 74  $\mu\text{m}$ .  
Behandeld hout = 1-2 lagen = 37-74  $\mu\text{m}$ .

#### Duurzaamheid:

Ca. 4-5 jaar bij voldoende laagdikte. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn onder meer de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.

#### Rendement:

12 m<sup>2</sup>/litr. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.



## Flexa Creations lak hoogglans

### Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast Acrylkwast	Roller acrylroller
Reinigen gereedschap / verdunning:	Water	Water

### Systeeminformatie:

- Onbehandeld hout:
1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Hardhout (Teak, Meranti, e.d.) ontvetten met Thinner. Afzelia reinigen met water en ammonia.
  2. Schuren met schuurpapier, korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen, scherpe hoeken en randen afronden.
  3. Opnieuw ontvetten.
  4. Daarna één laag Flexa Creations grondverf aanbrengen.
  5. Zonodig plamuren met Alabastine Lakplamuur.
  6. Opnieuw één laag Flexa Creations grondverf aanbrengen.
  7. Tot slot afwerken met twee lagen Flexa Creations lak hoogglans. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of een kunststof schuurspons.
- Dekkende verf- of beitslaag:
1. Acryllagen en slecht hechtende delen verwijderen met Flexa Afbijt en een verfschraper of grof schuren.
  2. Intacte lagen reinigen met Alabastine Verfreiniger.
  3. Het kale hout voorbehandelen, zoals genoemd onder hout (punt 1 t/m 6).
  4. De intacte laag dof schuren met schuurpapier, korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
  5. Vervolgens één laag Flexa Creations Grondverf aanbrengen.
  6. Afwerken met twee lagen Flexa Creations Lak Hoogglans. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of een kunststof schuurspons.
- Kunststof (Hard):
1. Ontvetten met thinner, wasbenzine of Alabastine Verfreiniger.
  2. Kunststof schuren met fijn schuurpapier, korrelgrote P280-P320 en stofvrij maken.
  3. Opnieuw ontvetten.
  4. Daarna één laag Flexa Grondverf voor Kunststof aanbrengen.
  5. Schuren met schuurpapier, korrelgrote P280-P320 en stofvrij maken.
  6. Afwerken met twee lagen Flexa Creations lak hoogglans. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of een kunststof schuurspons.



## Flexa Creations lak hoogglans

- Metaal:
1. Ontroesten met schuurpapier korrelgrootte P24-P36 of staalborstel.
  2. Stofvrij maken en ontvetten met wasbenzine.
  3. Direct na ontroesten en ontvetten één laag Flexa Grondverf voor Metaal aanbrengen.
  4. Na droging een tweede laag Flexa Grondverf voor Metaal aanbrengen.
  5. Afwerken met twee lagen Flexa Creations lak hoogglans. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of een kunststof schuurspons.

### Aanvullende informatie:

- Houdbaarheid: Tenminste 2 jaar in ongeopende verpakking.
- V.O.S. 48 g/l.
- Kleur: Zie kleurdocumentatie.
- Verpakking: 750 ml, RM kleuren, 500ml en 1L MM ook in 2.5L. (alleen W05)
- Informatie:** Bezoek: [www.flexa.nl](http://www.flexa.nl)  
Mail uw vraag naar: [info@flexa.nl](mailto:info@flexa.nl)  
Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

### Milieu en veiligheid:

- Milieu: Flexa Creations lak hoogglans bevat géén loodhoudende pigmenten  
Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.
- De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
- Gooi de verfsterven niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
- Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.