



Flexa Strak in de lak Zijdeglans

Een zijdeglanzende terpentineverdunbare aflak voor binnen en buiten. Op basis van hybride alkydhars.

Toepassing:	Geschikt voor binnen en buiten. Voor hout, metaal en harde kunststof. Zoals kozijnen, deuren en gebruiksvoorwerpen.	
Producteigenschappen:	Extra dekkraft. Uitstekend buitenduurzaam. Nauwelijks vergelend	
Productinformatie:		
Aanwijzingen voor gebruik:	Goed roeren. Product is gebruiksklaar.	
Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	8 uur	4 uur
Schuurbaar:	24 uur	16 uur
Overschilderbaar:	32 uur	16 uur
Doorgehard:	14 dagen	7 dagen
	De laagdikte van de natte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur des te langer de droogtijd. Maar ook, hoe dikker de verflaag des te langer de droogtijd.	
	Bij temperaturen beneden de 5°C dit product niet verwerken.	
Glansgraad:	Zijdeglans, ≤ 35 G.U. / 20°.	
Droge laagdikte in systeem:	Onbehandeld hout = 2 lagen = 60 μm . Behandeld hout = 1-2 lagen = 30-60 μm .	
Duurzaamheid:	Ca. 4-5 jaar bij voldoende laagdikte. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn onder meer de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.	
Rendement:	13-16 $\text{m}^2/\text{ltr.}$ = 30 μm droge laagdikte. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.	

Flexa Strak in de lak Zijdeglans

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast Varkenshaar	Roller lakvilt/mohair	Spuit Lucht
Reinigen gereedschap / verdunding:	Terpentine	Terpentine	Wasbenzine
Spuitopening:			1,4 mm
Spuitdruk:			3-4 bar

Systeeminformatie:

- Hout:
1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Hardhout (Teak, Meranti, e.d.) ontvetten met Thinner. Afzelia reinigen met water en ammonia.
 2. Schuren met schuurpapier, korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen, scherpe hoeken en randen afronden.
 3. Opnieuw ontvetten.
 4. Daarna één laag Flexa Strak in de lak Grondverf aanbrengen.
 5. Zonodig plamuren met Alabastine Lakplamuur.
 6. Opnieuw één laag Flexa Strak in de lak Grondverf aanbrengen.
 7. Tot slot afwerken met twee lagen Flexa Strak in de lak Zijdeglans. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.
- Dekkende verf- of beitslagen:
1. Acryllagen en slecht hechtende delen verwijderen met Flexa Afbijt, een verfschraper of grof schuren.
 2. Intacte lagen reinigen met Alabastine Verfreiniger.
 3. Het kale hout voorbehandelen, zoals genoemd onder hout (punt 1 t/m 6).
 4. De intacte laag dof schuren met schuurpapier, korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
 5. Vervolgens één laag Flexa Strak in de lak Grondverf aanbrengen.
 6. Afwerken met twee lagen Flexa Strak in de lak Zijdeglans. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.
- Kunststof (Hard):
1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
 2. Kunststof schuren met fijn schuurpapier, korrelgrote P280-P320 en stofvrij maken.
 3. Opnieuw ontvetten.
 4. Daarna één laag Flexa Grondverf voor Kunststof aanbrengen.
 5. Schuren met schuurpapier, korrelgrote P280-P320 en stofvrij maken.
 6. Afwerken met één à twee lagen, max. 5% verdunde Flexa Strak in de lak Zijdeglans. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.



Flexa Strak in de lak Zijdeglans

- Metaal:
1. Ontroesten met schuurpapier korrelgrootte P24-P36 of staalborstel.
 2. Stofvrij maken en ontvetten met wasbenzine.
 3. Direct na ontroesten en ontvetten één laag Flexa Grondverf voor Metaal ca. 10% verdund aanbrengen.
 4. Na droging een tweede laag Flexa Grondverf voor Metaal maximaal 5% verdund aanbrengen.
 5. Afwerken met één à twee lagen Flexa Strak in de lak Zijdeglans. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.

Aanvullende informatie:

- Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking
- V.O.S. ≤ 300 g/l.
- Kleur: Zie kleurdocumentatie.
- Vergelijking: In een donkere ruimte kunnen lichte kleuren vergelen. Gebruik in dit geval Flexa Strak in de lak watergedragen, verkrijgbaar bij de mengbalie.
- Verpakking: 250 ml, 750 ml 1,25 L en 2,5 L (alleen wit).
- Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

Milieu en veiligheid:

- Milieu: Flexa Strak in de Lak Zijdeglans bevat géén loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.
- De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
- Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
- Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.



Flexa Strak in de lak Zijdeglans

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.