

RUBBOL EXPRESS HIGH GLOSS

Sneldrogend bij lage temperaturen



Sneldrogende buitenlak, speciaal voor verwerking bij lage temperaturen (0-20°C).

Belangrijkste eigenschappen

*Uitstekende koude-droging
Optimaal glans- en kleurbehoud
Tot 6 jaar bescherming
Verwerkbaar van 0 tot 20° C*

TOEPASSING

Toepassing

Het aflakken van hout, staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen, die volgens de voorschriften zijn voorbehandeld.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid	<i>Wit: ca. 1,14 kg/dm³.</i>
Glansgraad	<i>Hoogglans. > 80 GU/20° (ISO 2813).</i>
Vaste Stofgehalte	<i>Afhankelijk van de kleur: 68-74 gew.% = 60-64 vol.%.</i>
VOS-EU-grenswaarde	<i>< 300 g/l.</i>
Afleveringsviscositeit	<i>Ca. 0,6 Pa.s/23°C.</i>
Aanbevolen droge laagdikte	<i>Droog: 40-45 micrometer = nat: 60-70 micrometer.</i>
Vloeiing	<i>Zeer goed.</i>
Hechting	<i>Uitstekend op alkydhars grond- en dekverven.</i>
Elasticiteit	<i>Rubbol Express High Gloss hecht ook goed op gereinigde en geschuurde oude laklagen.</i>
Mechanische bestandheid	<i>Na 90 h veroudering bij 23°C: > 7 mm (afhankelijk van de kleur).</i>

Vergelingsweerstand	<i>De slag- en stootvastheid zijn goed. Door de samenstelling kan dit product in wit en lichte kleuren bij weinig daglicht vergelen.</i>
Reinigbaarheid	<i>Rubbol Express High Gloss is goed reinigbaar met de gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen.</i>
Buitenduurzaamheid	<i>Zeer goed. De onderhoudscyclus is doorgaans 6 jaar. De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het zgn. binnen-buitenschilderwerk e.d.</i>

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking Condities	<i>Verwerkingstemperatuur: 0-20°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.</i>
Theoretisch rendement	<i>14-16 m²/l (gebaseerd op 70 micrometer natte laagdikte). Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.</i>
verwerkingsmethoden instellingen/types	<i>Kwast en roller. Kwast: Bij voorkeur Meesterhand Gold of Classic. Roller: Bij voorkeur Meesterhand lakviltroller (poolhoogte 5 mm) en eventueel narollen met Meesterhand schuimroller concaaf.</i>
Reiniging gereedschap	<i>Met terpentine of Sikkens Verdunning M600.</i>
Droging	<i>Droging bij 15°C/65% RV: Stofdroog: na ca. 2 h. Kleefvrij: na ca. 4 h. Overschilderbaar: na 12 uur. Droging bij 5°C en 85% RV: Stofdroog: na ca. 3 uur. Kleefvrij: na ca. 5.5 h. Overschilderbaar: na 18 uur.</i>
Verdunning %	<i>Product is gereed voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik.</i>
Overschilderbaar	<i>Goed overschilderbaar met zichzelf en alkydharsverven.</i>

SYSTEEMINFORMATIE

Kwaliteit van hout	<i>Kwaliteit van hout Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatst uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 "Houten gevelelementen").</i>
Nieuw of kaal gemaakt houtwerk	<i>Nieuw of kaal gemaakt houtwerk Schuren en indien nodig repareren met Polyfilla Pro W350 of Polyfilla Pro W370, Gronden met Rubbol WM 260, Rubbol Primer Express of Rubbol Primer. Licht schuren en voorlakken met Rubbol Express High Gloss. Licht opschuren en aflakken met Rubbol Express High Gloss</i>
Hout, voorzien van intacte alkydharsverflagen	<i>Hout, voorzien van intacte alkydharsverflagen De intacte verflagen afwassen met Polyfilla Pro S600 of een gelijkwaardig reinigingsmiddel en schuren. Kleine gebreken bijwerken met Rubbol Primer Express of Rubbol Primer. Schuren en voorlakken met Rubbol Express High Gloss. Licht opschuren en aflakken met Rubbol Express High Gloss.</i>

VEILIGHEID EN WETGEVING

Vlampunt	Ca. 39°C.
Veiligheidsblad	<i>Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.</i>

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	<i>In onaangebroken verpakking ca. 2 jaar.</i>
Verpakkingen	<i>1 l en 2,5 l.</i>
Beschikbaarheid kleuren	<i>Wit en vrijwel alle kleuren welke beschikbaar zijn op de Sikkens kleurenmengmachine.</i>

**Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting,
Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.**

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.